

Размеры

Коллекция	PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK
Ширина	210 мм	187 мм	320 мм
Длина	1510 мм	1251 мм	1300 мм
Кол-во планок в упаковке	7 Планки	9 Планки	5 Планки
Квадратных метров в упаковке	2,220 м ²	2,105 м ²	2,080 м ²
Вес упаковки	18,82 кг	17,87 кг	17,66 кг
Плотность	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³
Общая толщина	ISO 24346	4,5 мм	4,5 мм
Поверхность	Усовершенствованное полиуретановое покрытие со слоем, защищающим от царапин и пятен		
Замок	Uniclic Multifit для винила		

заводская гарантия

Класс применения	EN 16511:2014	Класс 32
CE	EN 14041:2018	DOP: end label on pack
Гарантия	для частного использования	См. условия гарантии
	для коммерческого использования	0 лет - По запросу до 10 лет

Общая информация

Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Износостойкость	EN 13329 - Annex E	≥ 1200 оборотов	одобрение
Ударпрочность	EN 13329 - Annex F	≥ 1200 мм	1800 мм
Устойчивость к царапинам	EN 16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Испытание "роликами кресел"	EN 425	25000 оборотов	одобрение
Испытание "движение ножек мебели"	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)	Отсутствие видимых повреждений
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 мм	0,05 мм
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви	оценка 5 Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336	≤ 18%	разбухание отсутствует
прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне > 1,0 kN/m Fmax по короткой стороне > 1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C Коробление (чащеобразность)	< [0,10] % < 1 мм
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1		BF-s1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	синий эталон	Класс > 6
Сопротивление скольжению	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	В обуви	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Босиком	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	влажный сухой	PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
	ENV 12633:2003 - annex A		Класс 2
Тепловое сопротивление	EN 12667	Без Quick-Step подложки На подложке Quick-Step COMFORT На подложке Quick-Step TRANSIT На подложке Quick-Step HEAT	0,020 м ² K/W 0,040 м ² K/W 0,065 м ² K/W 0,030 м ² K/W
Теплый пол	Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Имеют ограниченную совместимость с нагревательными пленками и иными аналогичными системами, расположенными поверх черного пола. Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное руководство по укладке.		

Окружающая среда и сертификаты

AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-05158
Finish Building Emission	M1: очень низкая эмиссия, отсутствие запаха	Class M1
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2018	Без добавления формальдегидов
TVOC 28 дней	ISO 16000 part 9-6	AgVB после 28 дней < 1000 µg/m ³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий	не представлен
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1B	не представлен
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Соответствует
Пластификатор	Пластификатор без Фталатов	
Перерабатываемое содержимое	Материал используется только для внутренней переработки	

